

## PLATINUM FEHÉR ALAPOZÓ FESTÉK



### JELLEMZÉS

Kiegyenlíti az alapfelületet és nedvszívóképességét, javítja a falfesték fedőképességét és kiadósságát, megnöveli a tapadását, kényelmesebbé teszi a festést a fedőfestéssel. A festék cementhabarcsból, cement-mészhabarcsból, gipszhabarcsból, téglaából, gipszkartonból készült, fa- és faalapú felületek, valamint beltéri üvegszálás tapéták alapozására szolgál.

### VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 5 L, 10 L

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Új vakolt felületek, régi festett felületek, gipszkarton és tapéta festésére alkalmas.

### TERMÉK ADATOK

Termékcsoport: diszperziós beltéri falfestékek.

Összetétel: diszperzió, pigment, kalcium-karbonát, víz.

### TERMÉK TULAJDONSÁGOK

#### MEGJELENÉS:

fehér színű, viszkózus szuszpenzió

#### MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK:

Sűrűség (20 °C): 1,60±0,05 g/cm<sup>3</sup> (MSZ EN ISO 2811-1:2016)

Nemillóanyag-tartalom: min . 60 %. (MSZ EN ISO 3251:2009)

pH: 8,0 -8,9. (MSZ EN ISO 787-9:2019)

Kiadósság: Akár 10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben. Függ a falfelület típusától és minőségétől, valamint a festék felhordásának technikájától.

VOC tartalom: max 15 g/l

EU-határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni. Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

## FELHASZNÁLÁS

**Előkészítés** - a festendő felületnek megfelelően előkészítettnek, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a ragasztó- vagy mészalapú festékrétegeket, amelyek lepereghetnek vagy rosszul tapadnak a felülethez. Az egyenetlenségeket és a repedéseket megfelelő kiegyenlítő anyaggal kell elsimítani. Fesse át a víz-, nikotin- és olajfoltokat az ilyen típusú foltokhoz ajánlott izoláló festékkel. A laza, nedvszívó és meszes felületet alapozza vízbázisú mélyalapozóval. **Festés** – Alaposan keverje fel a festéket, vigye fel 1 rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórással. Amennyiben szükséges, legfeljebb 10%-os hígítás lehetséges. A fedőfestéket az alapozó felhordásának befejezése után 2-4 órával vigye fel. A festési munkálatokat +10 °C feletti és +30 °C alatti felületi- és környezeti hőmérsékleten végezze. A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel lehet elmosni. Csak jól szellőző helyiségekben használja.

## FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Felhordás: ecsettel, rövid szőrű Platinum hengerrel, Euro 2000 festék-felhordó eszközzel

Javasolt rétegszám: 1 réteg

Hígítás: Amennyiben szükséges, legfeljebb 10%-os hígítás lehetséges.

Eszközök tisztítása: vízzel

Száradási idő (20 °C-on): 2 óra.

Átfesthető (20 °C-on): 2 óra után.

Csiszolhatóság (20 °C-on): 4 óra

## BEVONAT TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat

Osztályozás az MSZ EN 13300:2001 szerint:

Típus: dekorációs

Kötőanyag: kopolimer diszperzió

Szín: fehér/színes

Fényesség: matt

Tapadás (gipszkartonon): min. 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Vízállóság (1 óra): változatlan

Nedves dörzsállóság: 4. osztály, tisztítható

## KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

A termék biztonságtechnikai adatlapja kérésre hozzáférhető, illetve a <https://www.polifarbe.hu/letoltheto-dokumentumok/polifarbe-biztonsag-technika> oldalon elérhető.

A rétegrend kialakításra a [www.polifarbe.hu](http://www.polifarbe.hu) oldalon található javaslat.  
Azonosító: 2020-1